



Résine époxy chargée de poudre d'alumine. Durcit en 20 minutes. Anti corrosif. Grande stabilité au froid. Peut être poncé, percé, limé, taraudé, verniet peint. Sans retrait.

Densité : 1,9 g/cm³
 Résistance à la compression : 1.265 kg/cm²
 Résistance à la tension : 492 kg/cm²
 Température maximale : 120°C/24h
 Température minimale : -10°C/24h
 Dureté (SHORE D) : 75/85 D



Code	Poids
------	-------

851805	50g
--------	-----