

Soudobrasage du cuivre et des métaux ferreux. Pour tuyauterie, tôlerie, serrurerie. Intervalle de fusion 870-910°C. Baguette enrobée de décapant flexible de couleur blanche, résiste aux chocs et assure une excellente vision du joint.



Code	Diamètre	Longueur	Cond.
841619	2mm	1m	Vendu à l'unité
841620	2,5mm	1m	Vendu à l'unité
841621	3mm	1m	Vendu à l'unité