

Soudobrasage de qualité en toutes positions des aciers, du cuivre et de la fonte. Châssis tubulaires, carrosserie, serrurerie, robinetterie, tuyauterie, échappements. Intervalle de fusion 870-910°C. Le décapant flexible "ELASTEK" de couleur verte résiste aux chocs et à l'humidité et assure une excellente vision du joint.



Code	Diamètre	Cond.
841608	2mm	Etui de 22 baguettes