

Alliage auto-décapant stabilisé pour le brasage fort du cuivre, utilisé pour les assemblages de sécurité avec ou sans raccords et piquages des tubes. Pour installations sanitaires, industrie du froid et de la climatisation. Intervalle de fusion 650-820°C. Argent : 2 %. Sur cuivre : décapant 800 ou 808 PF, facilite et améliore la réalisation du joint. Sur laitons et bronzes : décapant 800 ou 808 PF indispensable.



Code	Diamètre	Cond.
841598	2mm	Etui de 1kg