

Assemblage des aciers, du cuivre et des laitons. Alliage polyvalent recommandé pour le froid, l'alimentaire et le médical. Raccords, accessoires. Intervalle de fusion 640-700°C. Argent : 40%. Le décapant flexible "ELASTEC" de couleur blanche, résiste aux chocs et à l'humidité et assure une excellente vision du joint. Utiliser si nécessaire le décapant 1665 PF.



Code	Diamètre	Cond.
841604	2mm	Etui de 200g