

Assemblage capillaire de l'aluminium. Convient pour l'assemblage hétérogène de l'aluminium avec l'acier galvanisé. Industrie du froid et de la climatisation. Intervalle de fusion 440°C. Baguette avec décapant incorporé. Facilité d'utilisation. Certains alliages d'aluminium ne sont pas brasables.



Code	Diamètre	Cond.
841614	2mm	Etui de 5 baguettes