



C'est un mélange de ciments spéciaux à haute résistance, d'additifs synthétiques et d'inertes sélectionnés pour la préparation des souscouches de pose exemptes de retrait, classé selon l'EN 13813 comme CT C30 – F6 A1 fl. Grâce à sa composition, il permet, une fois mélangé avec de l'eau sur le chantier, de confectionner des fondations adhérentes et flottantes (chauffées également) jusqu'à 8 centimètres d'épaisseur, adaptés pour la pose de pavements en céramique après seulement 24\* heures et de pavements en bois et résilients après seulement 4 jours. Pour intérieur et extérieur. Chapes praticables dans manière légère après 6 heures et sèches (humidité < 2%) en seulement 4 jours. Temps de mise en service prédéfinis. Simplification de l'organisation du chantier. Applicable également sur d'anciens pavements en céramique. Applicable également dans les environnements industriels soumis à un trafic lourd et intense. Ouvrabilité supérieure. Absence de retrait. EC1: aux basses émissions.

**Code Cond.**

835465 Sac de 25kg