



Résine époxy chargée d'acier. Durcit en 5 minutes. Pour la mécanique. Peut être poncé, percé, limé, taraudé, verni et peint. Sans retrait.

Densité : 1,9 g/cm³
Résistance à la compression : 436 kg/cm²
Résistance à la tension : 176 kg/cm²
Température maximale : 149°C/24h
Dureté (SHORE D) : 85 D
Résistance à la pression : 10 Bars



GHS07

Code	Poids
------	-------

851801	50g
--------	-----