



Résine époxy chargée de cuivre. Durcit en 5 minutes. Étanche et inaltérable. Peut être poncé, percé, limé, taraudé, verni et peint. Sans retrait.

Densité : 1,9 g/cm<sup>3</sup>  
Résistance à la compression : 1.265 kg/cm<sup>2</sup>  
Résistance à la tension : 492 kg/cm<sup>2</sup>  
Température maximale : 149°C/24h  
Dureté (SHORE D) : 85 D  
Résistance à la pression : 15 Bars



GHS07

Code	Poids
------	-------

851800	55g
--------	-----