



Résine époxy chargée en plastique. Durcit en 20 minutes. Très grande adhérence pour le domestique et les carrosseries plastiques. Peut être poncé, percé, limé, taraudé, verni et peint. Semi souple. Sans retrait.

Densité : 1,9 g/cm<sup>3</sup>  
Résistance à la compression : 1.265 kg/cm<sup>2</sup>  
Résistance à la tension : 492 kg/cm<sup>2</sup>  
Température maximale : 120°C/24h  
Dureté (SHORE D) : 60/70 D  
Résistance à la pression : 15 Bars



GHS07

Code	Poids
------	-------

851806	50g
--------	-----