



Résine époxy chargée de céramique et de quartz. Durcit en 30 minutes. La seule à durcir sous l'eau. Couleur blanche après mélange. Étanche. Peut être poncé, percé, limé, taraudé, verni et peint. Conservation longue durée. Sans retrait.

Densité : 1,9 g/cm³
Résistance au cisaillement : 49 kg/cm²
Résistance à la compression : 1.265 kg/cm²
Résistance à la tension : 492 kg/cm²
Température maximale : 149°C/24h
Dureté (SHORE D) : 85 D
Résistance à la pression : 15 Bars



GHS07

Code	Poids
------	-------

851802	50g
--------	-----