



Soudure étain pour l'assemblage électrique et électronique, avec âme décapante incorporée CR 2,2%.
Température de fusion : 227 °C
Composition : 99,3% étain / 0,7 cuivre

Code	Diamètre	Cond.
841665	1mm	Bobine de 500g