



Colle époxy structurale renforcée à deux composants destiné à une utilisation sur le métal. Il offre une rigidité, une résistance mécanique, une résistance aux conditions environnementales et une résistance à la température pour le collage et le soudage-collage des ailes, des panneaux arrière de carrosserie, des toits, des renforts de portes, des revêtements de portes, des revêtements de capot et des planchers. Il convient également au collage des panneaux de plancher et des panneaux latéraux en métal et en composite des fourgons, camions et bus. Il est non conducteur et offre une protection contre la corrosion. Thixotrope, ne coule pas. Temps de prise : 60 minutes / temps de fixation : 4 heures (le processus de durcissement peut toutefois être accéléré par la chaleur)

Les pièces peuvent être soudées par points même si le produit n'est pas complètement durci.

Durée de conservation de 24 mois lorsqu'il est stocké dans son emballage d'origine à une température comprise entre 5°C et 25°C

Peut résister à des températures allant jusqu'à +100°C

Applications : fonte, béton armé et béton, métal non-ferreux, plastiques et composites, alliages spéciaux, bois et panneaux de particules, acier galvanisé



Code **Teinte**

851225 Noir

Cond.

Cartouche de 195ml