



Soudure à l'étain pour assemblage de canalisations sanitaires (eau potable). Sans âme décapante. Qualité 1ère fusion. 97% étain / 3% cuivre. Flux incorporé CR 2,2%. Température de fusion : 310°C

Code	Diamètre	Cond.
323090	2mm	Bobine de 80g
681505	2mm	Bobine de 200g
323011	2mm	Bobine de 500g